

# illbruck Butyl- & Bitumenprimer

## Kurzbeschreibung

illbruck Butyl- & Bitumenprimer dient als Haftvermittler und Grundierung zur Vorbehandlung bei der Verarbeitung von illbruck Butyl- und Bitumenbändern.

## Material

Polymerlösung

## Farbe

- transparent

## Produktvorteile

- optimiert die Haftung
- leichte Verfestigung der Oberfläche
- kurze Ablüfzeit

## Abmessungen

| Bestell-Nr. | Inhalt/Dose<br>in Liter e | Dosen/<br>Karton |
|-------------|---------------------------|------------------|
| 560-3-      |                           |                  |
| 7199        | 1                         | 12               |
| 7198        | 5                         | 1                |



## Technische Daten illbruck Butyl- & Bitumenprimer

|   | DIN | Klassifizierung         |
|---|-----|-------------------------|
| Basis   |     | synthetischer Kautschuk |
| System  |     | lösemittelhaltig        |
| Ablüfzeit bei:                                |     | ca. 10 Min.             |
| + 20°C  |     | ca. 20 Min.             |
| + 5°C   |     | ca. 30 Min.             |
| 0°C   |     | ca. 40 Min.             |
| - 5°C   |     |                         |
| Offene Zeit bei +20°C                         |     | 8 Std.                  |
| Lieferform                                    |     | 1- und 5-Liter-Dose     |
| Lagerstabilität ungeöffnet (+ 5°C bis + 25°C) |     | 6 Monate                |
| Verbrauch je nach Untergrund bei 4 cm Breite  |     | 1 l = ca. 200 m         |

# illbruck Butyl- & Bitumenprimer

Tremco illbruck GmbH & Co. KG  
Werner-Haepf-Straße 1  
92439 Bodenwöhr, Deutschland  
Tel. + 49 (0) 94 34/208-0  
Fax + 49 (0) 94 34/208-230  
E-Mail: info-de@tremco-illbruck.com

## Vorbereitung

Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Beton- und Zement-schleierreste entfernen. Farbreste und Imprägniermittel müssen von der Haftfläche entfernt werden.

## Verarbeitung

Verarbeitbar ab  $-5^{\circ}\text{C}$ . Gleichmäßig und sorgfältig auf den Untergrund auftragen, falls notwendig die Flächen, die nicht vorgestrichen werden sollen, mit Klebeband abdecken. Die Oberfläche vor Staub, Feuchtigkeit etc. schützen. Verpackung immer gut verschlossen aufbewahren. Die Abluftzeit bei  $+20^{\circ}\text{C}$  beträgt ca. 10 Min. und bei  $-5^{\circ}\text{C}$  ca. 40 Min.

## Reinigung

Spritzer sind sofort zu entfernen. Anliegende Flächen abkleben und schützen.

## Anstrichverträglichkeit

Nicht anstrichverträglich. Farben, Lacke und Kunststoffe können angelöst werden. Verträglichkeit prüfen.

## Sicherheitshinweise

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

## Service

Auf Wunsch steht Ihnen die Tremco illbruck Anwendungstechnik jederzeit zur Verfügung.

## Tremco illbruck Sortiment

illbruck Fugen-Dichtungsbänder  
illbruck PUR-Schäume  
illbruck Butyl-Dichtbänder  
illbruck Folien  
illbruck Sonderprodukte  
illbruck Zubehör  
Perennator Dichtstoffe  
Festix Klebstoffe

## Zusatzinformation

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen.

Stand der Herstellerangaben 01/07. Technische Änderungen vorbehalten.  
Die aktuellste Version finden Sie unter [www.tremco-illbruck.com](http://www.tremco-illbruck.com).